



РОСС RU.0001.510151



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru. ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Опорный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151

Тел.: (812) 389-33-88 (доб.7). Адрес эл. почты: ooi@78cge.ru

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Волковский, дом 77 литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н;
198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 6 литер А, 1-Н, пом. 38-52, 57, 59-65;
198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, дом 35 литер А, 3-Н;
191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 1/25 литер А, 12Н (архив);
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11 литер А, 9Н, пом. 10, 11.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом организации испытаний (исследований) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

/Т.О. Субботина/

«09» июня 2022г.

М.П.

ПРОТОКОЛ №11466

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование заказчика: ООО «СЛОТЕКС-МК».**Юридический адрес:** РФ, 188671, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Проба, дом н/б.**Фактический адрес:** РФ, 188671, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Проба, дом н/б.**Контактный телефон:** +7 (911) 958-81-12.**Основание для проведения исследований (испытаний):** договор.**Цель исследований (испытаний):** определение антимикробной активности.**Наименование и регистрационный номер пробы (образца):**

Древесно-стружечная плита, ламинированная меламиновой пленкой (ЛДСП); 1461/St-C/ E-22-11466-1;

Мебельная плита DUCO с меламиновым покрытием; 1461/St-D1 / E-22-11466-2;

Мебельная плита DUCO с меламиновым антибактериальным покрытием 8717/Ar-D2 / E-22-11466-3.

Дата изготовления: 19.05.2022г.**Наименование и адрес изготовителя:** ООО «СЛОТЕКС-МК», РФ, 188671, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Проба, дом н/б.**Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб):** б/н от 26.05.2022 (отобрано и представлено заказчиком).**Дата отбора пробы (образца):** 26.05.2022.**Дата получения пробы (образца):** 26.05.2022.**Адрес места отбора проб (образцов):** ООО «СЛОТЕКС-МК», РФ, 188671, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Проба, дом н/б.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77,
лит. А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н

Слотыно МК

срочно

Дата доставки пробы (образца): 26.05.2022

Время доставки пробы (образца): 15:50



Дата начала исследований: 26.05.2022

Дата окончания исследований: 07.06.2022

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
Е-11466-1/ древесно-стружечная плита, ламинированная меламиновой пленкой			
Сроки выживания тест-штамма E. coli ATCC 25922	КОЕ через 1 час	170	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	40	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Сроки выживания тест-штамма S. aureus ATCC 25923	КОЕ через 1 час	220	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	67	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Сроки выживания тест-штамма P. aeruginosa ATCC 27853	КОЕ через 1 час	250	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	96	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Е-11466-2/ мебельная плита, с меламиновым покрытием			
Сроки выживания тест-штамма E. coli ATCC 25922	КОЕ через 1 час	150	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	30	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Сроки выживания тест-штамма S. aureus ATCC 25923	КОЕ через 1 час	185	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	65	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Сроки выживания тест-штамма P. aeruginosa ATCC 27853	КОЕ через 1 час	220	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	88	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Е-11466-3/ мебельная плита, с меламиновым антибактериальным покрытием			
Сроки выживания тест-штамма E. coli ATCC 25922	КОЕ через 1 час	96	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	25	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Сроки выживания тест-штамма S. aureus ATCC 25923	КОЕ через 1 час	120	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	52	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	
Сроки выживания тест-штамма P. aeruginosa ATCC 27853	КОЕ через 1 час	132	МУ 2.1.2.1829-04
	КОЕ через 3 час	73	
	КОЕ через 6 час	0	
	КОЕ через 24 час	0	

Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		E. В. Кича
И. о. заведующего бактериологической лабораторией		O. Н. Крошко

-----конец протокола-----

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.